

GÉNÉRALITÉS

Description	Peinture émail pour l'intérieur, à base d'une dispersion polyuréthane-acrylique	
Usage	Laquage de finition de bois. Convient également pour les métaux et matières synthétiques à condition qu'ils soient revêtus d'une couche de fond/d'un primaire appropriés.	
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • Excellente résistance aux rayures et à l'usure • Pouvoir de couverture accru • Ne jaunit pas 	<ul style="list-style-type: none"> • Faible odeur • Adhère sur tout type de peinture • Application aisée
Teinte	Se mélange la quasi-totalité des teintes.	
Brillance	Mat	

PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT ET ENTRETIEN DU SYSTÈME

Nouvel ouvrage	Généralités	Retirer les saletés et dépôts. Nettoyer avec Histor Perfect Finish Dégraissant.
	Imperfections	Vous pouvez éventuellement combler les petits trous et fissures à l'aide d'un enduit approprié.
	Bois	Arrondir les arêtes vives. Bien poncer et traiter avec Histor Perfect Finish Couche de Fond à base d'eau.
Entretien d'anciennes couches de peinture en bon état	Métaux et matières synthétiques	Retirer entièrement la rouille éventuelle et bien poncer le support. Traiter les métaux nus et matières synthétiques avec Histor Perfect Finish Couche de Fond à base d'eau.
	Finition	Procéder au laquage de finition en appliquant deux couches de Histor MY Color Laque Mate.
	Généralités	Nettoyer les couches de peinture bien adhérentes et saines à l'aide de Histor Perfect Finish Dégraissant. Bien poncer le support afin qu'il soit mat.
Entretien d'anciennes couches de peinture en mauvais état	Imperfections	Vous pouvez éventuellement combler les petits trous et fissures à l'aide d'un enduit approprié.
	Bois	Traiter préalablement le bois nu avec Histor Perfect Finish Couche de Fond à base d'eau.
	Métaux ou matières synthétiques	Traiter les métaux et matières synthétiques nus avec Histor Perfect Finish Couche de fond à base d'eau.
	Finition	Procéder au laquage de finition en appliquant une ou deux couches de Histor MY Color Laque Mate..
	Généralités	Éliminer les couches de peinture peu adhérentes par raclage, ponçage, décapage ou décapage thermique. Nettoyer avec Histor Perfect Finish Dégraissant. Bien poncer le support afin qu'il soit mat
	Imperfections	Vous pouvez éventuellement combler les petits trous et fissures à l'aide d'un enduit approprié.

PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT ET ENTRETIEN DU SYSTÈME

Bois	Traiter le bois nu et les réparations avec Histor Perfect Finish Couche de Fond à base d'eau
Métaux ou matières synthétiques	Traiter les métaux et matières synthétiques nus avec Histor Perfect Finish Couche de fond à base d'eau.
Finition	Procéder au laquage de finition en appliquant une ou deux couches de Histor MY Color Laque Mate.

MISE EN ŒUVRE

Outillage	Pinceau et rouleau adaptés pour l'utilisation de peintures (acryliques) en phase aqueuse.
Avant utilisation	Bien mélanger la peinture.
Épaisseur de couche sèche	Appliquer la peinture selon une couche aussi épaisse que possible. Recommandation : env. 40 micromètres
Température	Appliquer à une température située entre 10°C et 25°C.
Après utilisation	Fermer le pot hermétiquement et le retourner brièvement pour saturer le bord et assurer une fermeture bien étanche.
Rendement	Rendement théorique Env. 13 m ² /l. Voir également les informations sur la boîte. Rendement pratique Dépend de la structure et du degré d'absorption du support, de l'épaisseur de couche et de l'outillage utilisé, ainsi que des conditions d'application.

SÉCHAGE

Sec hors poussière	Après env. 1 heure
Ponçage	Si vous appliquez la couche suivante dans les 48 heures, un ponçage n'est pas nécessaire. Si le support n'est pas lisse, poncer après ± 8 heures.
Recouvrable	Après env. 5 heures.
Complètement durcie	Les propriétés optimales s'obtiennent au bout de 1 semaine à env. 20°C.

NETTOYAGE

Taches de déversement et éclaboussures	Ne pas les laisser sécher mais les éliminer directement à l'aide d'un chiffon et d'eau.
Outillage	Le nettoyer à l'eau. Continuer à peindre le même jour ou le lendemain. Dans ce cas, emballer le pinceau et le rouleau dans un film ou un plastique.
Couche de peinture sèche	Après env. 1 semaine, à l'aide d'un détergent ménager, neutre et non abrasif.

DONNÉES DU PRODUIT

Durée de et conditions de conservation	Dans un récipient non entamé et hermétiquement fermé, conservé dans un endroit sec entre 10°C et 25°C, ce produit peut être conservé env. 2 ans.
Données de sécurité et traitement des déchets	Pour les données spécifiques sur la sécurité applicables pendant la phase d'application de ce produit et des renseignements sur le traitement des restes et déchets de peinture, veuillez consulter l'emballage de ce produit.

MY Color Laque Mate

