

Histor Perfect Finish Laque pour Bois Mate

janvier 2019

GÉNÉRALITÉS

Description	Laque pour l'intérieur et basée sur une résine polyuréthane-acrylique en phase aqueuse.
Usage	Laquage de finition de bois. Convient également pour les métaux et matières synthétiques à condition qu'ils soient revêtus d'un couche de fond/d'un primaire appropriés.
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none">• Excellente résistance aux rayures et à l'usure• Pouvoir de couverture accru• Ne jaunit pas• Peu odorante• Adhère sur tout type de peinture• Application aisée
Teinte	Se mélange la quasi-totalité des teintes.
Brillance	Mate

PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT ET ENTRETIEN DU SYSTÈME

Nouvel ouvrage	Généralités Retirer les saletés et dépôts. Nettoyer avec Histor Perfect Finish Dégraissant.
	Imperfections Vous pouvez éventuellement combler les petits trous et fissures à l'aide d'un enduit approprié.
	Bois Arrondir les arêtes vives. Bien poncer et traiter avec Histor Perfect Finish Couche de Fond à base d'eau.
	Métaux et matières synthétiques Retirer entièrement la rouille éventuelle et bien poncer le support. Traiter les métaux et matières synthétiques nus avec Histor Perfect Finish Couche de fond à base d'eau.
	Finition Procéder au laquage de finition en appliquant deux couches de Histor Perfect Finish Laque pour Bois Mate.
Entretien d'anciennes couches de peinture en bon état	Généralités Nettoyer les couches de peinture bien adhérentes et saines à l'aide de Histor Perfect Finish Dégraissant. Bien poncer le support afin qu'il soit mat.
	Imperfections Vous pouvez éventuellement combler les petits trous et fissures à l'aide d'un enduit approprié.
	Bois Traiter préalablement le bois nu avec Histor Perfect Finish Couche de Fond à base d'eau.
	Métaux ou matières synthétiques Traiter les métaux et matières synthétiques nus avec Histor Perfect Finish Couche de fond à base d'eau.
	Finition Procéder au laquage de finition en appliquant une ou deux couches de Histor Perfect Finish Laque pour Bois Mate.

Histor Perfect Finish Laque pour Bois Mate

janvier 2019

PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT ET ENTRETIEN DU SYSTÈME

Entretien d'anciennes couches de peinture en mauvais état

Généralités

Éliminer les couches de peinture peu adhérentes par raclage, ponçage, décapage ou décapage thermique. Nettoyer avec Histor Perfect Finish Dégraissant. Bien poncer le support afin qu'il soit mat.

Imperfections

Vous pouvez éventuellement combler les petits trous et fissures à l'aide d'un enduit approprié.

Bois

Traiter le bois nu et les réparations avec Histor Perfect Finish Couche de Fond à base d'eau.

Métaux ou matières synthétiques

Traiter les métaux et matières synthétiques nus avec Histor Perfect Finish Couche de fond à base d'eau.

Finition

Procéder au laquage de finition en appliquant une ou deux couches de Histor Perfect Finish Laque pour Bois Mate.

MISE EN ŒUVRE

Outillage	Pinceau et rouleau adaptés pour l'utilisation de peintures (acryliques) en phase aqueuse.
Avant utilisation	Bien mélanger la peinture.
Épaisseur de couche sèche	Appliquer la peinture selon une couche aussi épaisse que possible. Recommandation : env. 40 micromètres.
Température	Appliquer à une température située entre 10°C et 25°C.
Après utilisation	Fermer le pot hermétiquement et le retourner brièvement pour saturer le bord et assurer une fermeture bien étanche.
Rendement	Rendement théorique Env. 13 m ² /l. Voir également les informations sur la boîte. Rendement pratique Dépend de la structure et du degré d'absorption du support, de l'épaisseur de couche et de l'outillage utilisé, ainsi que des conditions d'application.

SÉCHAGE

Sec hors poussière	Après env. 1 heure.
Ponçage	Si vous appliquez la couche suivante dans les 48 heures, un ponçage n'est pas nécessaire. Si le support n'est pas lisse, poncer après ± 8 heures.
Recouvrable	Après env. 5 heures.
Complètement durcie	Les propriétés optimales s'obtiennent au bout de 1 semaine à env. 20°C.

NETTOYAGE

Taches de déversement
et éclaboussures

Ne pas les laisser sécher mais les éliminer directement à l'aide d'un chiffon et d'eau.

Outillage

Le nettoyer à l'eau. Continuer à peindre le même jour ou le lendemain. Dans ce cas, emballer le pinceau et le rouleau dans un film ou un plastique.

Couche de peinture sèche

Après env. 1 semaine, à l'aide d'un détergent ménager, neutre et non abrasif.

Histor Perfect Finish Laque pour Bois Mate

janvier 2019

DONNÉES DU PRODUIT

Durée de et conditions de conservation	Dans un récipient non entamé et hermétiquement fermé, conservé dans un endroit sec entre 10°C et 25°C, ce produit peut être conservé env. 2 ans.
Conditionnement	0,25 litre, 0,75 litre, 1,25 litre, 2,5 litres.
Données de sécurité et traitement des déchets	Pour les données spécifiques sur la sécurité applicables pendant la phase d'application de ce produit et des renseignements sur le traitement des restes et déchets de peinture, veuillez consulter l'emballage de ce produit.

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, NL-1420 AA Uithoorn. Téléphone du Centre technique +31(0)297 54 12 34, fax +31 (0)297 54 03 66, e-mail info@histor.nl, www.histor.nl. Les données figurant sur cette fiche sont correctes à la date d'émission. Nous nous réservons le droit d'y apporter des modifications sans préavis. Toute responsabilité en vertu des données extraites de cette fiche est exclue. Histor est une marque de PPG.