

# Histor Perfect Finish Armoires de Cuisine Satinée

janvier 2019

## GÉNÉRALITÉS

Description	Laque pour l'intérieur et basée sur une résine polyuréthane-acrylique en phase aqueuse.
Usage	Laquage de finition d'armoires de cuisine.
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"><li>• Résiste aux taches et à la graisse</li><li>• Résiste aux rayures et à l'usure</li><li>• Lavable</li><li>• Adhère sur tout type de peinture</li><li>• Application aisée</li></ul>
Teinte	Blanc et se mélange également dans des teintes claires à l'aide de la machine à teinter.
Brillance	Satinée

## PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT ET ENTRETIEN DU SYSTÈME

Nouvel ouvrage	<b>Généralités</b> Retirer les saletés et dépôts. Nettoyer avec Histor Perfect Finish Dégraissant.
	<b>Imperfections</b> Vous pouvez éventuellement combler les petits trous et fissures à l'aide d'un enduit approprié.
	<b>Bois</b> Arrondir les arêtes vives. Bien poncer et traiter avec Histor Perfect Finish Couche de Fond à base d'eau.
	<b>Matières synthétiques</b> Bien poncer le support. Matières Synthétiques non traitées Traiter avec Histor Perfect Finish Couche de Fond à base d'eau.
	<b>Finition</b> Procéder au laquage de finition en appliquant deux couches de Histor Perfect Finish Armoires de Cuisine Satinée.
Entretien d'anciennes couches de peinture en bon état	<b>Généralités</b> Nettoyer les couches de peinture bien adhérentes et saines à l'aide de Histor Perfect Finish Dégraissant. Bien poncer le support afin qu'il soit mat.
	<b>Imperfections</b> Vous pouvez éventuellement combler les petits trous et fissures à l'aide d'un enduit approprié.
	<b>Bois</b> Traiter préalablement le bois nu avec Histor Perfect Finish Couche de Fond à base d'eau.
	<b>Matières synthétiques</b> Traiter les matières synthétiques non traitées avec Histor Perfect Finish Couche de fond à base d'eau.
	<b>Finition</b> Procéder au laquage de finition en appliquant une ou deux couches de Histor Perfect Finish Laque pour Armoires de cuisines satinée.

# Histor Perfect Finish Armoires de Cuisine Satinée

janvier 2019

## PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT ET ENTRETIEN DU SYSTÈME

Entretien d'anciennes couches de peinture en mauvais état

### Généralités

Éliminer les couches de peinture peu adhérentes par raclage, ponçage, décapage ou décapage thermique. Nettoyer avec Histor Perfect Finish Dégraissant. Bien poncer le support afin qu'il soit mat.

### Imperfections

Vous pouvez éventuellement combler les petits trous et fissures à l'aide d'un enduit approprié.

### Bois

Traiter le bois nu et les réparations avec Histor Perfect Finish Couche de Fond à base d'eau.

### Matières synthétiques

Traiter les matières synthétiques non traitées avec Histor Perfect Finish Couche de fond à base d'eau.

### Finition

Procéder au laquage de finition en appliquant une ou deux couches de Histor Perfect Finish Armoires de Cuisine Satinée.

## MISE EN ŒUVRE

Outillage

Pinceau et rouleau adaptés pour l'utilisation de peintures (acryliques) en phase aqueuse.

Avant utilisation

Bien mélanger la peinture.

Épaisseur de couche sèche

Appliquer la peinture selon une couche aussi épaisse que possible. Recommandation : env. 40 micromètres.

Température

Appliquer à une température située entre 10°C et 25°C.

Après utilisation

Fermer le pot hermétiquement et le retourner brièvement pour saturer le bord et assurer une fermeture bien étanche.

Rendement

### Rendement théorique

Env. 13 m<sup>2</sup>/l. Voir également les informations sur la boîte.

### Rendement pratique

Dépend de la structure et du degré d'absorption du support, de l'épaisseur de couche et de l'outillage utilisé, ainsi que des conditions d'application

## SÉCHAGE

Sec hors poussière

Après env. 1 heure. Ponçage Si vous appliquez la couche suivante dans les 48 heures, un ponçage n'est pas nécessaire. Si le support n'est pas lisse, poncer après ± 8 heures.

Recouvrable

Après env. 5 heures.

Complètement durcie

Les propriétés optimales s'obtiennent au bout de 1 semaine à env. 20°C.

## **NETTOYAGE**

Taches de déversement  
et éclaboussures

Ne pas les laisser sécher mais les éliminer directement à l'aide d'un chiffon et d'eau.

Outillage

Le nettoyer à l'eau. Continuer à peindre le même jour ou le lendemain. Dans ce cas, emballer le pinceau et le rouleau dans un film ou un plastique.

Couche de peinture sèche

Après env. 1 semaine, à l'aide d'un détergent ménager, neutre et non abrasif.

# Histor Perfect Finish Armoires de Cuisine Satinée

janvier 2019

## DONNÉES DU PRODUIT

Durée et conditions de conservation	Dans un récipient non entamé et hermétiquement fermé, conservé dans un endroit sec entre 10°C et 25°C, ce produit peut être conservé env. 2 ans.
Conditionnement	0,75 litre.
Données de sécurité et traitement des déchets	Pour les données spécifiques sur la sécurité applicables pendant la phase d'application de ce produit et des renseignements sur le traitement des restes et déchets de peinture, veuillez consulter l'emballage de ce produit.

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, NL-1420 AA Uithoorn. Téléphone du Centre technique +31 (0)297 54 12 34, fax +31 (0)297 54 03 66, e-mail [info@histor.nl](mailto:info@histor.nl), [www.histor.nl](http://www.histor.nl). Les données figurant sur cette fiche sont correctes à la date d'émission. Nous nous réservons le droit d'y apporter des modifications sans préavis. Toute responsabilité en vertu des données extraites de cette fiche est exclue. Histor est une marque de PPG.