

GÉNÉRALITÉS

Description	Peinture murale pour l'intérieur à base d'une dispersion de résine synthétique
Usage	Histor MY Color Metallic donne une finition décorative tels que plafonnage, enduit structuré, béton, plaques de plâtre, maçonnerie et de panneaux en aggloméré pré-peints. Recouvrement d'anciennes couches de peinture murale.
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none">• Très bon pouvoir opacifiant• Faible odeur• Effet étincelant• Résiste au frottement humide
Teinte	Teintes métallisées selon la charte de couleurs, au moyen du système de mélange de couleurs Histor.
Brillance	Aspect argenté métallique

PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT ET ENTRETIEN DU SYSTÈME

Nouvel ouvrage	Éliminer en profondeur les saletés et la graisse, les poussières, poudres et autres corps étrangers. Au besoin, nettoyer avec Histor Dégraissant, bien rincer et essuyer. Réparer les éventuelles imperfections à l'aide d'un produit adapté. Recouvrir des joints avec un mastic adapté (pe un mastic acrylique). Éliminer l'absorption du mur à l'aide de Histor Primaire Mural (traiter tout le mur).. Après séchage terminer par au moins 2 couches de Histor My Color Peinture Murale Metallic
Entretien de couches de peinture en bon état	Éliminer en profondeur les saletés et la graisse, les poussières, poudres et autres corps étrangers. Au besoin, nettoyer avec Histor Dégraissant, bien rincer et essuyer. Réparer les éventuelles imperfections à l'aide d'un produit adapté. Recouvrir des joints avec un mastic adapté (pe un mastic acrylique). Éliminer l'absorption du mur, surtout au niveau des réparations, à l'aide de Histor Primaire Mural. Après séchage terminer par 1 ou 2 couches de Histor My Color Peinture Murale Metallic selon la différence de couleur.
Entretien de couches de peinture en mauvais état	Éliminer les couches de peinture peu adhérentes et écaillées. Après élimination des couches, nettoyer de nouveau au besoin le mur avec Histor Dégraissant, rincer et essuyer. Exécuter les réparations nécessaires à l'aide d'un produit adapté. Éliminer l'absorption du mur, surtout au niveau des réparations, à l'aide de Histor Primaire Mural (si nécessaire traiter le mur complet). Après séchage terminer par 1 ou 2 couches de Histor My Color Peinture Murale Metallic selon la différence de couleur.
Note importante	Si après deux couches vous n'avez toujours pas un bon résultat (traces, rayures), contactez les services Histor.

MISE EN ŒUVRE

Outillage	Effectue les découpes avec un pinceau adapté et éliminer le cordage avec un petit rouleau. Terminer les grand surfaces avec un rouleau adapté.
Avant utilisation	Bien mélanger la peinture. Si nécessaire diluer à 1-5% d'eau max.
Couches au pinceau/rouleau	Le nombre de couches de finition dépend de la différence en teinte et de la nature du support.

MISE EN ŒUVRE

Rendement	Rendement théorique Env. 10 m ² /l. l, sur un support lisse et plan, non poreux.
	Rendement pratique Dépend de la structure et du degré d'absorption du support, de l'épaisseur de couche et de l'outillage utilisé, ainsi que des conditions d'application.

SÉCHAGE

Sec hors poussière	Après env. 1 heure
Recouvrable	Après env. 4 heures.
Complètement durcie	Les propriétés optimales s'obtiennent au bout de 30 jours à env. 20°C. Pendant cette période la peinture doit être manipulée avec soin. La peinture fraîche restant sensible pour des tâches soit des touches.

NETTOYAGE

Taches de déversement et éclaboussures	Ne pas les laisser sécher mais les éliminer directement à l'aide d'un chiffon et d'eau.
Outillage	Le nettoyer à l'eau. Continuer à peindre le même jour ou le lendemain, dans ce cas, emballer le pinceau et le rouleau dans un film ou un plastique (étanche). Plus besoin de l'outillage ? Laisser sécher et déposer les dans les déchets résiduels.

DONNÉES DU PRODUIT

Durée de et conditions de conservation	Dans un récipient non entamé et hermétiquement fermé, conservé dans un endroit sec entre 10°C et 25°C, ce produit peut être conservé env. 2 ans. Transvaser un seau à moitié vide dans un plus petit aide à prévenir le dessèchement.
Données de sécurité et traitement des déchets	Pour les données spécifiques sur la sécurité applicables pendant la phase d'application de ce produit et des renseignements sur le traitement des restes et déchets de peinture, veuillez consulter l'emballage de ce produit.