



Histor Monodek Structure

Février 2021

GÉNÉRALITÉS

Description	Description Histor Monodek Structure est idéal pour les espaces que vous utilisez beaucoup, comme la cage d'escalier ou le couloir. Avec cette peinture murale, vous appliquez une structure à grain fin qui peut résister à une usure importante.
Usage	Application Histor Monodek Structure offre un beau résultat frais sur la maçonnerie, le plâtre et le béton. Peut également être appliqué sur des peintures murales existantes.
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none">• Structure à grain fin• Camoufle les irrégularités• Mate• Couverture optimale
Teinte	Blanc, et pratiquement toutes les couleurs à mélanger dans la machine.
Brillance	Mate

PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT ET ENTRETIEN DU SYSTÈME

Étape 1 Préparation	Avant de commencer à peindre, le support doit être sec. Nettoyez le support avec Histor Dégraissant pour assurer une bonne adhérence. Comblez les trous et les fentes avec un mastic approprié. Pour les joints, le mieux est d'utiliser un mastic recouvrable (par exemple, un mastic acrylique). Vous avez une surface neuve et/ou absorbante ? Utilisez toujours d'abord de l'Histor Primaire.
Étape 2 L'application	Mélangez bien la peinture au préalable. Appliquez ensuite l'Histor Monodek Structure sur le support sec à l'aide d'un rouleau/pinceau (brosse). Commencez par le plafond, puis les murs et travaillez toujours de haut en bas par plans et en mouillé sur mouillé. Les meilleurs résultats sont obtenus par de longs mouvements dans une seule direction. Pour un résultat bien uniforme, repassez sur la surface mouillée avec un rouleau texturé.
Étape 3 Peinture terminée	Fermez hermétiquement le seau et conservez-le dans un endroit à l'abri du gel. Vous aurez à nouveau besoin rapidement du rouleau/pinceau (brosse) ? Enveloppez-le dans un film de plastique (hermétique). Le travail est terminé ? Laissez sécher le rouleau/pinceau (brosse) et jetez-le avec les déchets résiduels.
Supports absorbants	Dans le cas de supports existants (et également peints), vous pouvez le contrôler en y maintenant une éponge mouillée. Si l'eau est absorbée par le mur (souvent une coloration plus foncée), vous avez affaire à un support absorbant. Utilisez alors toujours d'abord un primaire.
Type de primaire	Pour les nouvelles surfaces, utilisez Histor Primaire mural.
Rouleau à manche	Pour peindre les murs et les plafonds, utilisez un rouleau à manche. Vous pourrez ainsi peindre plus facilement et plus rapidement de grandes surfaces.

MODE D'EMPLOI

Trucs et astuces Seau ou bac à peindre	Peignez à partir d'un seau, ou d'un grand bac à peindre, pour appliquer plus facilement assez de peinture sur la surface.
Ruban de masquage	Retirez le ruban quand la peinture est encore humide. Si vous laissez le ruban en place pendant trop longtemps, vous risquez d'endommager la couche de peinture, de déchirer le ruban et de laisser des résidus de colle séchée lorsque vous le retirez.

APPLICATION

Outils	Température Appliquer à une température comprise entre 10°C et 25°C.
	Rendement théorique Environ 4 m ² /l sur une surface lisse, plate et non absorbante.
	Rendement pratique Dépend de la structure et du degré d'absorption du support, de l'épaisseur de couche



Histor Monodek Structure

et de l'outillage utilisé, ainsi que des conditions d'application.

SÉCHAGE

Sec hors poussière	Après env. 1 heure
Recouvrable	Après env. 4 heures.
Complètement durcie	Entièrement durci Les propriétés optimales sont atteintes après 1 mois à environ 20°C. Temps de séchage À 20°C et 50% d'humidité relative

NETTOYAGE

Taches de déversement et éclaboussures	Ne pas les laisser sécher mais les éliminer directement à l'aide d'un chiffon et d'eau.
Outillage	Couche de peinture sèche La couche de peinture peut être lavée avec un chiffon humide après environ 1 mois de séchage.

DONNÉES DU PRODUIT

Durée de et conditions de conservation	Se conserve au moins 2 mois au sec dans son emballage d'origine fermé, à une température comprise entre 5°C et 30°C. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conditionnement 2,5, 5 et 10 litres
Données de sécurité et traitement des déchets	Pour les données spécifiques sur la sécurité applicables pendant la phase d'application de ce produit et des renseignements sur le traitement des restes et déchets de peinture, veuillez consulter l'emballage de ce produit.

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, NL-1420 AA Uithoorn. Téléphone du Centre technique +31(0)297 54 12 34, fax +31 (0)297 54 03 66, e-mail info@histor.nl, www.histor.nl. Les données figurant sur cette fiche sont correctes à la date d'émission. Nous nous réservons le droit d'y apporter des modifications sans préavis. Toute responsabilité en vertu des données extraites de cette fiche est exclue. Histor est une marque de PPG.