



## Perfect Finish Muurverf Mat

juli 2012

### OMSCHRIJVING

Waterverdunbare muurverf voor binnen op basis van Kunstharstdispersie.

### GEBRUIKSDOEL

Het schilderen van (poreuze) steenachtige ondergronden, zoals goed afgebonden schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk en beton. Het schilderen van gips, gipskarton en boardplaten. Het overschilderen van oude muurverflagen.

### VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Zeer hoge dekkraft
- Eventueel verdunbaar met water
- Reukarm
- Oplosmiddelvrij
- Wasbaar en nat schrobbaar
- Vochtregulerend

### KLEUR EN GLANS

Uitgelezen collectie ready mix kleuren. Daarnaast in vele andere kleuren door middel van 2 basisverven, via het Histor kleurmengsysteem.  
Mat

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

#### NIEUW WERK

**Algemeen** Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil, vet, stof en poeder grondig verwijderen. Reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter. Goed naspoelen en afnemen.

**Voorbehandeling** Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt middel. Zuiging van de muur, vooral de reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Perfect Base Muur Voorstrijk (behandel de gehele muur).

#### ONDERHOUD OUDE VERFLAGEN IN GOEDE STAAT

**Algemeen** Vuile, maar gave, goed hechtende en intacte verflagen reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter. Goed naspoelen en afnemen.

**Voorbehandeling** Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt middel. Zuiging van de muur, vooral de reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Perfect Base Muur Voorstrijk. Waterkringen, roet, doorslaande verkleuringen e.d. isoleren met Histor Perfect Base Vlek Isolerende Muurverf. Behandel daarbij de gehele muur en niet alleen de vlekken.

#### ONDERHOUD OUDE VERFLAGEN IN SLECHTE STAAT

**Algemeen** Slecht hechtende en ondeugdelijke verflagen zo goed als mogelijk verwijderen. Veegvastes verven en kwalitatief mindere latexverven zijn niet draagkrachtig. Deze lagen kunnen worden verweekt door stomen of door instrijken met behangplaksel (celluloselijm), waaraan wat afwasmiddel is toegevoegd. Direct na het stomen, of na 10-20 minuten inwerken, de weke laag afschuiven met een plamuurmes. Dit eventueel herhalen. Alkydhars muurverven (synthetisch), en kwaliteits (acryl)latex verven met een hoog bindmiddelgehalte, zijn alleen te verwijderen met Histor Perfect Base Afbijt. Na het verwijderen van ondeugdelijke lagen grondig reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter, naspoelen en afnemen. Eventuele restanten fixeren met Histor Perfect Base Fixerende Voorstrijk.

**Afwerken** Na voldoende droging het benodigde aantal lagen Histor Perfect Finish Muurverf Mat aanbrengen op een schone en draagkrachtige ondergrond.



## Perfect Finish Muurverf Mat

juli 2012

### VERWERKING VAN DE VERF

<b>Gereedschap</b>	Blokwitkwast of vachtroller.
<b>Voor gebruik</b>	Verf goed roeren.
<b>Verdunning</b>	Alleen indien nodig voor grote vlakken, tot ca. 5% water.
<b>Droge laagdikte</b>	Aanbevolen: Ca. 35 micrometer.
<b>Kwast/rollagen</b>	Aanbevolen: 1 volle kwastlaag of rollaag.
<b>Temperatuur</b>	Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
<b>Na gebruik</b>	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

### UITSTRIJKVERMOGEN OP STRAKKE VLAKKE ONDERGROND

<b>Praktisch rendement</b>	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, van de laagdikte en het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
<b>Theoretisch rendement</b>	Ca. 7 - 8 m <sup>2</sup> /l. Zie ook de informatie op de bus.

### DROGING BIJ 20°C

<b>Kleefvrij</b>	Na ca. 1 uur.
<b>Overschilderbaar</b>	Na ca. 5 uur.

### REINIGEN

<b>Morsvlekken en spatten</b>	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat water of alcohol.
<b>Gereedschap</b>	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of folie.
<b>Droge verflaag</b>	Na ca. 1 maand drogen met een neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

### PRODUCTGEGEVENS

<b>VERF IN DE BUS</b>		<b>DROGE VERFLAAG</b>
<b>Verpakking</b>	1 liter; 2.5 liter; 5 liter; 10 liter	Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 week bij ca. 20°C.
<b>Vloeistofdikte</b>	Gereed voor verwerking.	

### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.